

木器製品塗裝施工例

適用範圍：家具、樂器、運動器具、音響等外殼

塗裝系統	工程種類	施工順序	產品編號	油漆名稱	塗刷次數	理論塗佈面積 M ² /Gal	乾膜厚度 μ	塗裝間隔(25°C)		使用溶劑	備註
								最低	最高		
木製品透明塗裝	聚胺基甲酸樹脂系	1	素材整理	使用#150~#180 砂紙研磨後，表面清除灰塵及木屑等污物。							
		2	710	優麗頭度底漆	1	47	20	3小時		優麗漆調薄劑	
		3	711	優麗二度底漆	1	42	25	3小時		優麗漆調薄劑	
		4	研 磨	使用#240~#320 砂紙乾磨							
		5	721 722	優麗透明漆	1	40	25	5小時	5天	優麗漆調薄劑	
		6	721 722	優麗透明漆	1	40	25			優麗漆調薄劑	
木製品有色塗裝	聚胺基甲酸樹脂系	1	素材整理	使用#150~#180 砂紙研磨後，表面清除灰塵及木屑等污物。							
		2	710	優麗頭度底漆	1	47	20	3小時		優麗漆調薄劑	
		3	711	優麗二度底漆	1	42	25	3小時		優麗漆調薄劑	
		4	研 磨	使用#240~#320 砂紙乾磨							
		5	725~745	優麗面漆 (UP-04)	1	40	30	5小時	5天	優麗漆調薄劑	
		6	725~745	優麗面漆 (UP-04)	1	40	30			優麗漆調薄劑	
木製品透明塗裝	聚胺基甲酸樹脂系	1	素材整理	使用#150~#180 砂紙研磨後，表面清除灰塵及木屑等污物。							
		2	711	優麗二度底漆	1~2	40	25	3小時		優麗漆調薄劑	
		3	研 磨	使用#240~#320 砂紙乾磨							
		4	780-1 780-2	優麗透明漆	1	40	25	3小時	7天	優麗漆調薄劑	780-3
		5	780-1 780-2	優麗透明漆	1	40	25			優麗漆調薄劑	780-3
	聚胺基甲酸樹脂系	1	素材整理	使用#150~#180 砂紙研磨後，表面清除灰塵及木屑等污物。							
		2	711	優麗二度底漆	1~2	40	25	3小時		優麗漆調薄劑	
		3	研 磨	使用#240~#320 砂紙乾磨							
		4	780	優麗水晶耐磨地 板漆	1	40	25	3小時	7天	優麗漆調薄劑	
		5	780	優麗水晶耐磨地 板漆	1	40	25			優麗漆調薄劑	

註：以上施工範例、塗裝面積，僅供參考。如有技術上任何疑問，請洽詢本公司技術單位。